15-WENGE-189-BRUT

Dimension **Planche**

LONGUEUR	1900 mm
LARGEUR	189 mm
ÉPAISSEUR TOTALE	15 mm
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4.00 mm
QUANTITÉ DE PLANCHES	Min. 6 Pl. x 1900 mm

Dimension **Colis**

LONGUEUR COLIS	1910mm
LARGEUR COLIS	200mm
EPAISSEUR COLIS	115mm
POIDS COLIS	26.00kg
COUCHES/COLIS	7
M²/COLIS	2.51m²

Dimension **Palette**

LONGUEUR PALETTE	1930mm
LARGEUR PALETTE	1000mm
HAUTEUR PALETTE	1040mm
POIDS PALETTE	1055.00kg
COLIS/PALETTE	40
M²/PALETTE	100.40m²

Caractéristiques

Couche supérieure

ESSENCE DE BOIS	Exotique
NOM LATIN	Millettia Laurentii
CLASSE	AB
CONSTRUCTION	2-plis
ÉPAISSEUR COUCHE D'USURE	4.00 mm
BANDES	1 bande
MÉTHODE DE COUPE	Placage scié
CHANFREIN	Microchanfrein deux côtés latéraux (0,50 mm)
FINITION DE COULEUR	Non fini
STRUCTURE DE SURFACE	Lisse

Composition du support

TYPE DE SUPPORT	Structure portante en muliplex
ESSENCE DE BOIS SUPPORT	Mixed Light Hardwood
CONSTRUCTION SUPPORT	Multiplex (8 couches)
EPAISSEUR TOTALE SUPPORT	11.00mm
ENCOLLAGE	Transversal (Casco)

Pose

SYSTÈME

Système de rainures et languettes

APPLICATIONS

Usage domestique léger

Usage commercial modéré

Usage commercial normal

Usage domestique normal

Usage commercial intensif

CHAUFFAGE PAR LE SOL

Oui

PONÇABLE

Ponçable

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Warandestraat 37-39, B-9810 NAZARETH. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.

15-WENGE-189-BRUT

Certification

Ce produit est conforme à la norme CE EN 14342:2005 + A1: 2008 - Niveau 4 pour les planchers de type BS EN 13489:2002 (bois et parquet, du parquet multicouches)

- émission de formaldéhyde, déterminée selon la norme EN 13183-1: E1
- La teneur en humidité, déterminée selon la norme EN 13183-1: 10% (+ / -2%). Convient dans les zones arides avec une teneur en humidité de 50% à 60%
- Largeur de retrait, conforme à la norme EN 13647
- Réaction au feu, déterminée selon la norme EN 13501-1: DFL-S1
- Ne contient pas de PCP (pentachlorophénol)

Spécifications techniques

- Dureté: N / mm ² (dureté Birnell) 3.40
- Conductivité thermique: λ 14, 00 (W / (mk)) R = 0,11 m² K / W

Examens complémentaires:

- Testé pour la délamination et la stabilité selon standard EN1910 (cf. 15-189-Brut Classic)
- Collage a été testée selon standard EN311 (voir 15-189-Brut Classic)

© Cette fiche a été établie par Labeco BVBA, Warandestraat 37-39, B-9810 NAZARETH. Les textes, photos, dessins, tableaux ou graphiques ne peuvent en aucun cas être distribué , utilisé ou copié sans accord préalable de Labeco BVBA. Au moment de la mise en page, toutes les informations spécifiées étaient correctes. La société se réserve le droit de modifier les spécifications du produit à tout moment et sans préavis. Les photographies, dessins, tableaux ou graphiques utilisés dans cette fiche sont destinés uniquement à titre d'illustration. Aucun droit ne peut en être tiré.